

PROTOKOL O SKÚŠKE č. 60-18-0095

ZÁKAZKA

Číslo: 60150012
Zákazník: LUKABETON s.r.o.
Hornočepenská 4394
926 01 Sereď

PREDMET SKÚŠKY

Výrobok: stípič
Výrobca: identický so zákazníkom
Výrobňa: na adrese výrobcu
Výrobné normy: STN EN 12839: 2012 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty.

VZORKA VÝROBKU

Opis vzorky: stípič
Označenie podľa zákazníka: S25
Dátum výroby: 2018
Miesto a dátum odberu: skládka hotových výrobkov výrobcu, 7.2.2018 počas priebežnej inšpekcie
Odber vykonal: skúšobné pracovisko
Miesto a dátum prevzatia: skládka hotových výrobkov výrobcu, 7.2.2018 počas priebežnej inšpekcie
Označenie podľa laboratória: žiadne

SKÚŠKY

Úprava povrchu

Skúšobný postup: STN EN 12839: 2012 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty.
Opis skúšobných telies: identický s opisom vzoriek
Skúšobné telesá pripravil: zákazník
Podmienky pri skúške: exteriér skládky hotových výrobkov výrobcu s dostatočnými svetelnými podmienkami
Odchýlky: žiadne
Dátum skúšky: 7.2.2018
Skúšal: Ing. Peter Mišutka

VÝSLEDKY:

Tabuľka 1 – Úprava povrchu

Vlastnosť	Pol stípič 1	Pol stípič 2	Pol stípič 3	Pol stípič 4
Preliačina	žiadna	max. 2 mm (3 ks)	max. 3 mm (2 ks)	žiadna
Vyvýšenie	žiadne	žiadne	žiadne	žiadne
Ryha	žiadna	žiadna	žiadna	žiadna
Vypuklina	žiadna	žiadna	žiadna	žiadna
Odskok	žiadny	žiadny	žiadny	žiadny
Vlnitosť	žiadna	žiadna	žiadna	žiadna
Koniec prvku	umožňuje stekanie vody	umožňuje stekanie vody	umožňuje stekanie vody	umožňuje stekanie vody
Spájané povrchy	bez trhlín a výčnelkov	bez trhlín a výčnelkov	bez trhlín a výčnelkov	bez trhlín a výčnelkov

Kritériá a tolerancie jednotlivých vlastností sú špecifikované v STN EN 12839 a podnikovej norme výrobcu PN 02/2014 Betónové prefabrikáty. Prvky na ploty (účinnosť 01.12.2014)